



## A182-FXM-19 (ws.nr. 1.3964)

DIN		ASTM	A182-FXM-19
AISI		UNS	S20910
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

### Opmerking:

### Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cr	%Mo	%Co	%N	%V
min	0	4,0	0	0	0	11,5	20,5	1,50	0,10	0,20	0,10
max.	0,06	6,0	0,040	0,030	1,00	13,5	23,5	3,00	0,30	0,40	0,30

Element											
min											
max.											

### Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.

