

A193-B16

DIN		ASTM	A193 B16
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Rm min Afhankelijk van rondmaat

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Mo	%V	%Al		
min	0,36	0,45	0	0	0,15	0,80	0,50	0,25	0		
max.	0,47	0,70	0,035	0,040	0,35	1,15	0,65	0,35	0,015		

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Mechanische eigenschappen

Rm min	690 – 860 N/mm2
--------	-----------------