

A193-B7 / B7M

DIN		ASTM	A193 B7 / B7M
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Rm min Afhankelijk van rondmaat

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Mo				
min	0,37	0,65	0	0	0,15	0,75	0,15				
max.	0,49	1,10	0,035	0,040	0,35	1,20	0,25				
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Mechanische eigenschappen

Rm min 690 – 860 N/mm2