

A193-B8C / B8CA

DIN		ASTM	A193 B8C / B8CA
AISI	347	UNS	S34700
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%Co+%Ta		
min	0	0	0	0	0	17,00	9,00	10x%C		
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	19,00	12,00	1,10		

Element										
min										
max.										

Beschrijving:

Mechanische eigenschappen

Rm min	515 N/mm2
--------	-----------