



A193-B8S / B8SA

DIN		ASTM	A193 B8S / B8SA
AISI		UNS	S21800
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%N			
min	0	7,00	0	0	3,50	16,00	8,00	0,08			
max.	0,10	9,00	0,060	0,030	4,50	18,00	9,00	0,18			
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Mechanische eigenschappen

Rm min	655 N/mm2
--------	-----------

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.