

A193-B8T / B8TA

DIN		ASTM	A193 B8T / B8TA
AISI	321	UNS	S32100
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Rm min afhankelijk van rondmaat

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%Ti	%N	
min	0	0	0	0	0	17,00	9,00	5x(%C+%N)	0	
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	19,00	12,00	0,70	0,10	
Element										
min										
max.										

Beschrijving:

Mechanische eigenschappen

Rm min	690 – 860 N/mm ²
--------	-----------------------------