



A194-8C / 8CA

DIN		ASTM	A194-8C / 8CA
AISI		UNS	S34700
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%Co+%Ta		
min	0	0	0	0	0	17,0	9,0	10x%C		
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	19,0	12,0			
Element										
min										
max.										

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.