



## A194-8M / 8MA

DIN		ASTM	A194-8M / 8MA
AISI		UNS	S31600
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

### Opmerking:

### Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%Mo			
min	0	0	0	0	0	16,0	10,0	2,00			
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	18,0	14,0	3,00			
Element											
min											
max.											

### Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.