



A194-8R / 8RA

DIN		ASTM	A194-8R / 8RA
AISI		UNS	S20910
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%Mo	%Co+%Ta	%N
min	0	4,0	0	0	0	20,5	11,5	1,50	0,10	0,20
max.	0,06	6,0	0,045	0,030	1,00	23,5	13,5	3,00	0,30	0,40

Element	%V									
min	0,10									
max.	0,30									

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.