

A194-8S / 8SA

DIN		ASTM	A194-8S / 8SA
AISI		UNS	S21800
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%N			
min	0	7,0	0	0	3,5	16,0	8,0	0,08			
max.	0,10	9,0	0,060	0,030	4,5	18,0	9,0	0,18			

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.