



A194-8T / 8TA

DIN		ASTM	A194-8T / 8TA
AISI		UNS	S32100
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Cr	%Ni	%Ti	%N	
min	0	0	0	0	0	17,0	9,0	5x(%C+%N)	0	
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	19,0	12,0	0,70	0,10	
Element										
min										
max.										

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.

