



## A320-B8 / B8A

DIN		ASTM	A320-B8 / B8A
AISI		UNS	S30400
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

### Opmerking:

### Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cr				
min	0	0	0	0	0	8,0	18,0				
max.	0,08	2,00	0,045	0,030	1,00	11,0	20,0				
Element											
min											
max.											

### Beschrijving:

Rm min	515 N/mm2
A	30%

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.