



A320-L7C

DIN		ASTM	A320-L7C
AISI	8740	UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cr	%Mo			
min	0,38	0,75	0	0	0,15	0,40	0,40	0,20			
max.	0,43	1,00	0,035	0,040	0,35	0,70	0,60	0,30			
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Rm min	860 N/mm2
A	16%

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.