



A354 Grade BC

DIN		ASTM	A354 Grade BC
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Rm Afhankelijk van rondmaat

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%P	%S								
min	0,30	0	0								
max.	0,53	0,035	0,040								
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Warmtebehandeld gelegeerd staal voor toepassingen bij normale atmosferische temperaturen, waar een hoge sterkte vereist is

Rm min	792 – 862 N/mm2
A	16%

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.