



Werkstofnummer: 1.0037

DIN	St 37-2	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam	Fe360	SAE	
Alloy		BS	S 235JR
EN	S235JR	AFNOR	E24-2

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%Nb	%N	%Cu
min	0		0	0	0					0	
max.	0,17		1,40	0,045	0,045					0,009	

Element	%W	%V	%Al	%B							
min											
max.											

Beschrijving:

Ongelegeerd constructiestaal

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.