

Werkstofnummer: 1.0460

DIN	C22.8	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam	C22.8	SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Cr+Mo+Ni = max. 0,63

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%Nb	%N	%Cu
min	0,22	0	0,40	0	0	0	0	0			
max.	0,29	0,40	0,70	0,045	0,045	0,40	0,10	0,40			

Element	%W	%V	%Al	%B	%Ti						
min											
max.											

Beschrijving:

onlegeerd-, warmvast kwaliteitsstaal (4.6 / 5.6 kwaliteit)