



Werkstofnummer: 1.4028 mark. 420F

DIN	X30Cr13	ASTM	
AISI	420	UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	X 30 Cr 13	AFNOR	Z33C13 / X30Cr13

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr					
min	0,26	0	0	0	0	12,0					
max.	0,35	1,00	1,50	0,040	0,030	14,0					
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Chemisch bestendig, Roestvrij staal met <2,5% Ni, Zonder Mo, Zonder speciale additieven, Zuurbestendig, Hardbaar, Martensitisch

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland