



Werkstofnummer: 1.4122 mark. BL

DIN	X35CrMo17	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	X 39 CrMo 17 1	AFNOR	X39CrMo17-1 / Z38CD16-01

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni			
min	0,33	0	0	0	0	15,5	0,80	0			
max.	0,45	1,00	1,50	0,040	0,030	17,5	1,30	1,00			
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Roestvrij staal met <2,5% Ni en Mo, Zonder speciale additieven, Martensitisch, Roestvrij en zuurbestendig, goede weerstand tegen corrosie, beperkt smeedbaar, geschikt voor warmtebehandeling, beperkt lasbaar, beperkt verspaanbaar

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland