



**Werkstofnummer: 1.4125 mark. 440C**

DIN	X105CrMo17	ASTM	
AISI	440C	UNS	S44004
Handelsnaam		SAE	51440C
Alloy		BS	
EN	X 105 CrMo 17	AFNOR	Z110CD17

**Opmerking:**

**Chemische Samenstelling:**

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo				
min	0,95	0	0	0	0	16,0	0,40				
max.	1,20	1,00	1,00	0,040	0,030	18,0	0,80				
Element											
min											
max.											

**Beschrijving:**

Hoog koolstofgehalte. Bezit van alle martensitische roestvaststaal typen de hoogste hardheid. Toepassingen: Klepdelen, Slijtstukken van pompen, Kogels, Laggers, etc.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.

