



Hetraco B.V.

Werkstofnummer: 1.4307 mark. 304L

DIN	X2CrNi18-9	ASTM	
AISI	304L	UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	X2CrNi18-9	AFNOR	Z3CN19-09 / X2CrNi18-9

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%N			
min	0	0	0	0	0	17,5	8,00	0			
max.	0,030	1,00	2,00	0,045	0,030	19,5	10,0	0,11			
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Roestvrij staal met > 2,5% Ni, Zonder Mo, Zonder speciale additieven, Austenitisch, Corrosiebestendig, Goed smeedbaar, Uitstekende lasbaarheid, Middelmatig verspaanbaar, Hittebestendig

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland