



Hetraco B.V.

**Werkstofnummer: 1.4550
mark. AB/347/348/B8C**

DIN	X6CrNiNb18-10	ASTM	
AISI	347 / 348	UNS	S34700 / S34800
Handelsnaam		SAE	30347 / 30348
Alloy		BS	
EN	X 6 CrNiNb 18 10	AFNOR	

Opmerking:

%Nb > 10x%C

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%Nb			
min	0	0	0	0	0	17,0	9,0	0			
max.	0,08	1,00	2,00	0,045	0,015	19,0	12,0	1,00			

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Met niobium en tantaal gestabiliseerde versie van AISI 304. Daardoor beter lasbaar. AISI 347 is sterker dan AISI 304 maar ook minder corrosiebestendig

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland