



Werkstofnummer: 1.4713 mark. Sicro8

DIN	X10CrAl7	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	X10CrAl7	AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Al				
min	0	0,50	0	0	0	6,00	0,50				
max.	0,12	1,00	1,00	0,40	0,015	8,00	1,00				

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Wordt algemeen toegepast in de ovenbouw, o.a. Voor plaat, buis en onderdelen van meetinstrumenten

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.

