



Werkstofnummer: 1.4878 mark.
4878/321

DIN	X12CrNiTi18-9	ASTM	
AISI	321	UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	Z6CNT18-10

Opmerking:

Ti >= 5 x %C

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%Ti			
min	0	0	0	0	0	17,0	9,0	0			
max.	0,10	1,00	2,00	0,045	0,015	19,0	12,0	0,80			

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.