



**Werkstofnummer: 1.4901 mark. 4901**

DIN	X10CrWMoV9-2	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

**Opmerking:**

**Chemische Samenstelling:**

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%Mo	%Nb	%V	%B
min	0,07	0	0,30	0	0	8,5	0	0,30	0,04	0,15	0,001
max.	0,13	0,50	0,60	0,02	0,01	9,5	0,40	0,60	0,09	0,25	0,006

Element	%W										
min	1,50										
max.	2,00										

**Beschrijving:**

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland