

Werkstofnummer: 1.4903 mark. 4903

DIN	X10CrMoVNb9-1	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	X 10 CrMoVNb 9-1	AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%Mo	%V	%Nb	%Al
min	0,08	0	0,30	0	0	8,5	0	0,85	0,18	0,06	0
max.	0,12	0,50	0,60	0,025	0,015	9,5	0,40	1,05	0,25	0,10	0,04

Element	%Cu	%N									
min	0	0,03									
max.	0,30	0,07									

Beschrijving:

Lasbaar Toepassing: Ketelbouw