



Werkstofnummer: 1.4910 mark. 4910

DIN	X3CrNiMoN17-13-3	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	X 3 CrNiMoN 17-13-3	AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%B	%N	
min	0	0	0	0	0	16,0	2,0	12,0	0,0015	0,10	
max.	0,040	0,75	2,00	0,035	0,015	18,0	3,0	14,0	0,0050	0,18	

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Toepassing: Drukvaten, Ketelbouw, Chemische industrie

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland