



**Werkstofnummer: 1.4921 mark. M**

DIN	X19CrMo12-1	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

**Opmerking:**

**Chemische Samenstelling:**

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni			
min	0,15	0,10	0,30	0	0	11,0	0,80	0			
max.	0,23	0,50	0,80	0,045	0,030	12,5	1,20	0,80			

Element											
min											
max.											

**Beschrijving:**

Toepassing: Bouten en moeren voor gebruik bij hoge temperaturen

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland