



Werkstofnummer: 1.4923 mark. V

DIN	X22CrMoV12-1	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	X 22 CrMoV 12-1	AFNOR	Z 21 CDV 12

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%V		
min	0,18	0	0,40	0	0	11,0	0,80	0,30	0,25		
max.	0,24	0,50	0,90	0,025	0,015	12,5	1,20	0,80	0,35		

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Toepassing: Reactortechniek, Chemische industrie, Turbinebouw, Druketels. Voor bedrijfstemperaturen tot 580°C

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland