



Hetraco B.V.

Werkstofnummer: 1.4961 mark. 4961

DIN	X8CrNiNb16-13	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	X 8 CrNiNb 16 13	AFNOR	

Opmerking:

%Nb \geq 10 x %C

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%Nb			
min	0,04	0,30	0	0	0	15,0	12,0	0			
max.	0,10	0,60	1,50	0,035	0,015	17,0	14,0	1,20			
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland