



Werkstofnummer: 1.4980 mark. SD

DIN	X5NiCrTi26-15	ASTM	A453 Gr. 660
AISI	660	UNS	S66286
Handelsnaam		SAE	A286
Alloy		BS	
EN	X 6 NiCrTiMoVB 25-15-2	AFNOR	Z 5 NCTDV 26-15 B

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%V	%Ti	%Al
min	0,030	0	1,00	0	0	13,5	1,00	24,0	0,10	1,90	0
max.	0,080	1,00	2,00	0,0250	0,0150	16,0	1,50	27,0	0,50	2,30	0,35

Element	%B										
min	0,0030										
max.	0,0100										

Beschrijving:

Toepassing: Gasturbines, Bevestigingsmaterialen voor hoge temperaturen tot 650°C

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.