



Werkstofnummer: 1.5662 mark. 5662

DIN	X8Ni9	ASTM	
AISI		UNS	K71340 / K81340
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Mo	%Ni	%V			
min	0	0	0,30	0	0	0	8,50	0			
max.	0,10	0,35	0,80	0,020	0,010	0,10	10,0	0,050			

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Voor drukvaten en leidingen met een minimumtemperatuur van -200°C. Ook geschikt voor constructie elementen

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland