



Hetraco B.V.

Werkstofnummer: 1.6582 mark. BP

DIN	34CrNiMo6	ASTM	
AISI	4337 / 4340	UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	816M40 / 817M40
EN	34CrNiMo 6	AFNOR	34CrNiMo8 / 35NCD6

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni			
min	0,30	0	0,50	0	0	1,30	0,15	1,30			
max.	0,38	0,40	0,80	0,035	0,035	1,70	0,30	1,70			

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Staal met hogere treksterkte (10.9 kwaliteit)

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland