



Werkstofnummer: 1.6587

DIN	17CrNiMo6	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	34CrNiMo 6	AFNOR	18NCD6

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni			
min	0,15	0	0,50	0	0	1,50	0,25	1,40			
max.	0,21	0,40	0,90	0,035	0,035	1,80	0,35	1,70			

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Voor onderdelen die zwaar worden belast. Toepassingen: allerlei soorten hoogwaardige tandwielen assen etc.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland