



Werkstofnummer: 1.6909 mark. AK / 6909

DIN	X5CrMnNiN18-9	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Ni	%N			
min	0	0	7,50	0	0	17,0	4,50	0,20			
max.	0,07	1,00	9,50	0,045	0,030	19,0	6,50	0,30			

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Voor drukvaten en leidingen met een minimumtemperatuur van -195°C. Iets betere corrosie bestendigheid en taaier dan 1.5662



Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.