



Werkstofnummer: 1.6959

DIN	35NiCrMoV12-5	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%V	%Al	
min	0,30	0,15	0,40	0	0	1,00	0,35	2,50	0,08	0	
max.	0,40	0,35	0,70	0,015	0,015	1,40	0,60	3,50	0,20	0,015	

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.