



Werkstofnummer: 1.7160

DIN	16MnCrB5	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%B	%Cu			
min	0,14	0	1,00	0	0	0,80	0,0008	0			
max.	0,19	0,30	1,30	0,025	0,025	1,10	0,005	0,25			

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland