



Werkstofnummer: 1.7258 mark. G

DIN	24CrMo5	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo				
min	0,2	0,15	0,50	0	0	0,90	0,20				
max.	0,28	0,35	0,80	0,030	0,035	1,20	0,35				

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Warmvast constructiestaal voor druk en hogere temperatuur (tot 400°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland