



Hetraco B.V.

Werkstofnummer: 1.7335 mark. R

DIN	13CrMo4-5	ASTM	
AISI		UNS	K11562 / K11757 / K11789 / K12062
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	13CrMo4-5	AFNOR	15CD3.5 / 13CrMo4-5

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%V	%Nb	%Cu
min	0,08	0	0,40	0	0	0,70	0,40	0	0	0	0
max.	0,18	0,35	1,00	0,025	0,015	1,15	0,60	0,30	0,020	0,010	0,30

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Toepassingen in de ketelbouw, pijpen, flenzen, plaatmantels, etc. Maximale gebruikstemperatuur 530°C

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland