



Werkstofnummer: 1.7362 mark.7362

DIN	12CrMo19 5	ASTM	
AISI	501	UNS	S50100
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo				
min	0,08	0	0,30	0	0	4,00	0,45				
max.	0,15	0,50	0,60	0,025	0,020	6,00	0,65				

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.