



Werkstofnummer: 1.7709 mark. GA

DIN	21CrMoV5-7	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	21CrMoV5-7	AFNOR	20 CDV 5.07

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%V		
min	0,17	0	0,40	0	0	1,20	0,55	0	0,20		
max.	0,25	0,40	0,80	0,030	0,030	1,50	0,80	0,60	0,35		

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Warmvast constructiestaal voor druk en hogere temperatuur (tot 540°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland