



Werkstofnummer: 1.7711 mark. GB/B16

DIN	40CrMoV47	ASTM	A193-B16
AISI		UNS	K14072
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	40CrMoV4-6	AFNOR	42CDV4

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%V	%Al		
min	0,36	0	0,45	0	0	0,90	0,50	0,25	0		
max.	0,44	0,40	0,85	0,030	0,030	1,20	0,65	0,35	0,015		

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Warmvast constructiestaal voor gebruik bij druk en hogere temperaturen (tot 540°C).

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.