



**Werkstofnummer: 1.7729 mark. 7729**

DIN	20CrMoVTiB410	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	20CrMoVTiB4-10	AFNOR	

**Opmerking:**

**Chemische Samenstelling:**

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%V	%Ti	%Al
min	0,17	0	0,35	0	0	0,90	0,90	0	0,60	0,070	0,0150
max.	0,23	0,40	0,75	0,020	0,020	1,20	1,10	0,20	0,80	0,15	0,08

Element	%As	%B	%Cu	%Sn						
min	0	0,0010	0	0						
max.	0,020	0,010	0,20	0,020						

**Beschrijving:**

Durehete 1055

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.

