



Werkstofnummer: 1.7733 mark. 7733

DIN	24CrMoV5-5	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	20 CDV 6

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%V		
min	0,20	0,15	0,30	0	0	1,20	0,50	0	0,15		
max.	0,28	0,35	0,60	0,035	0,035	1,50	0,60	0,60	0,25		
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Warmvast staal tot max. 530°C. Werd voorheen veel gebruikt voor bouten, moeren en flenzen in stoomturbines. Vanwege de beperkte verkrijgbaarheid wordt meestal het gelijkwaardige 21CrMoV57 ingezet

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland