



**Werkstofnummer: 1.7735**

DIN	14CrMoV6-9	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

**Opmerking:**

**Chemische Samenstelling:**

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%V			
min	0,11	0	0,80	0	0	1,25	0,80	0,20			
max.	0,17	0,25	1,00	0,020	0,0150	1,50	1,00	0,30			
Element											
min											
max.											

**Beschrijving:**

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland