



Hetraco B.V.

Werkstofnummer: 1.8550

DIN	34CrAINi7	ASTM	
AISI		UNS	K52440
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	34CrAINi7-10	AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%Al		
min	0,30	0	0,40	0	0	1,50	0,15	0,85	0,80		
max.	0,37	0,40	0,70	0,025	0,035	1,80	0,25	1,15	1,20		
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland