



Hetraco B.V.

## Werkstofnummer: 2.0060

DIN	E-Cu57	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN	Cu-ETP	AFNOR	

### Opmerking:

### Chemische Samenstelling:

Element	%Cu	%O										
min	99,90	0,005										
max.		0,040										

Element												
min												
max.												

### Beschrijving:

elektrolytisch verfijnde zuurstofrijk koper min. 99,9% Cu, een zeer hoge geleidbaarheid voor warmte en elektriciteit, uitstekende vervormbaarheid, extrudability, smeedbaar, matig verspaning, meestal gemaakt van gegoten staven en draden gevormd, voor toepassingen met zeer hoge eisen aan de geleidbaarheid

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



Hetraco B.V.

www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland