



Werkstofnummer: 2.0490

DIN	CuZn31Si1	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam	CW708R	SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%Cu	%Si	%Zn								
min	66,0	0,7									
max.	70,0	1,3	Rest								
Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland