



Werkstofnummer: 2.0550

DIN	CuZn40Al2	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%Cu	%Al	%Mn	%Si	%Zn						
min	56,5	1,3	1,4	0,3							
max.	59,0	2,3	2,6	1,0	Rest						

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.



www.hetraco.com ■ hetraco@hetraco.com ■ 055 303 21 80

Hoornaar 11 ■ 7317 BR Apeldoorn ■ Nederland