



**Werkstofnummer: 2.0561**

DIN	CuZn40Al1	ASTM	
AISI		UNS	
Handelsnaam		SAE	
Alloy		BS	
EN		AFNOR	

**Opmerking:**

**Chemische Samenstelling:**

Element	%Cu	%Al	%Mn	%Zn							
min	57,5	0,4	0,8								
max.	60,0	1,3	1,8	Rest							
Element											
min											
max.											

**Beschrijving:**

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.