



Werkstofnummer: 2.4617

DIN	NiMo28	ASTM	
AISI		UNS	N10665
Handelsnaam	Hastelloy B2/B3	SAE	
Alloy		BS	NA 44
EN		AFNOR	

Opmerking:

Chemische Samenstelling:

Element	%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%Co	%Cu	%Fe
min	0	0	0	0	0	0	26,0		0	0	0
max.	0,01	0,08	1,00	0,025	0,015	1,00	30,0	rest	1,0	0,5	2,0

Element											
min											
max.											

Beschrijving:

Toepassingen: Behandeling van zwavelzuur, zoutzuur, fosforzuur, azijnzuur.
Fabricage van bouten en moeren

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. / No rights can be derived from the information provided in this publication.

